



LOCTITE

Pour accélérer la polymérisation des produits anaérobies destinés aux applications de freinage, d'étanchéité de filetages et plans de joint, de fixations d'emmanchements

aérosol 150 ml brut

viscosité : 1 à 5 mPa.s

temps de séchage à 20°C : 1 à 3 minutes

durée de vie sur pièce : 30 jours

toxicité : faible

conservation : 1 an minimum

particulièrement recommandé sur des surfaces métalliques passives et sur des pièces ayant reçues un revêtement passif tel que des assemblages présentant des jeux trop importants

accélère la polymérisation même en dessous de 5°C.

Référence		Prix HT
158312	ACTIVATEUR POUR COLLAGE 150 ML 7649	-