



GUILBERT-EXPRESS

Agréé ATG

Bonne résistance à la corrosion
absence totale de cadmium
offre une fluidité basique mais une bonne capillarité.
destinée aux professionnels qui ont la charge des installations de gaz combustible,
de la construction en règle générale et les artisans chargés des installations raccords
cuivre/laiton. Hors ATG : professionnels de la plomberie-sanitaire et de l'air
conditionné, intervenants dans l'industrie et dans le traitement des moteurs
électriques
composition : 6% Argent - Phosphore - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 645-725
température de fusion (°C) : 690
résistance mécanique (daN/mm²) : 45
assemblages type : Laiton / Cuivre & Alliages cuivreux
décapants préconisés : GE6GFA-50 / GE6PFA-200.
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	100
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence		Prix HT
10543040	BRASURE ARGENT 6% ATG 506B 2X500MM (5 BAGUETTES)	32,70 €