



GILBERT-EXPRESS

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards,
compris entre 0,05 à 0,1 mm
offre une fluidité standard
destinée aux travaux de plomberie sanitaire
composition : Phosphore 7% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-750
température de fusion (°C) : 720
résistance mécanique (daN/mm²) : 45
assemblages type : Cuivre / cuivre
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence	Prix HT
10543038 BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 7% 2X500MM (1KG)	45,90 €