



CASTOLIN FRANCE SA

Destiné aux assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux pour échangeurs de chaleur, conditionnement d'air, installations frigorifiques, installations sanitaires, équipements électrotechniques
composition chimique : Phosphore 6,4-7%, Argent 1,5-2,5%, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 650 - 820 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base
longueur : 500 mm.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
Ø (mm)	2,0

Référence		Prix HT
9116818	BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 800 2MM (1KG)	-