



BOSTIK

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid ou à chaud sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)
collage de chants, jointage de placages
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes
température d'utilisation : +6°C minimum
avant usinage, laisser stabiliser 4h minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	contenance (kg)	Prix HT
199160	biberon	0,750	17,79 €
199162	seau	5	70,01 €