



ULIPARQUET

Date de mise à jour : 10/06/2024

DESCRIPTION

ULIPARQUET est un vernis glycérophthalique en phase solvant pour la vitrification de parquets, lambris et boiseries.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Très bonne résistance à l'usure
- ✓ Très bonne résistance aux tâches et aux détergents ménagers usuels
- ✓ Application facile
- ✓ Bon garnissant
- ✓ Aspect légèrement ambré mettant le bois en valeur

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur – Extérieur*	Solvant	Mat-soie, Satin et Brillant	Incolore	0,75L et 3L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pistolet airless, rouleau laqueur spécial vitrification et spalter soie naturelle			Bois, bois reconstitués et dérivés du bois.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Taux de COV	A+
VOC dans l'air intérieur (28j)	410g/l COV
Densité à 20°C	0,90 ±0,05
Viscosité à 20°C	100 ±20s coupe AFNOR N°4
Extrait sec en poids	52,0 ±2 %
Brillance spéculaire (2*100µm) sous 60°	Mat-Soie <20 - Satin<45 - Brillant >90
Résine/Liant	Alkyde-uréthane
Solvant	Aliphatique
Point éclair	35°C
Conservation	A conserver 36 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		3 couches
Rendement		12 m² / L / couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 mn à 1h
	Sec au toucher	1 à 2h
	Recouvrable	7 à 8h
	Sec à cœur	24 à 48h
Dilution		Brosse, rouleau : white spirit - 1ère et 2ème couche : 5 à 10 % - 3ème couche : prêt à l'emploi Pistolet : 10 à 15 % de DILUANT SYNTHETIQUE
Nettoyage des outils		DILUANT SYNTHETIQUE .



CONSEILS D'UTILISATION

Selon le DTU 59.1 et le DTU 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Retirer toutes traces de cire ou d'encaustique par le moyen le plus approprié. Procéder à un égrenage fin entre la sous-couche et la 1ère couche de finition. Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	SOUS COUCHE / PRIMAIRE	APPLICATION
Sur bois neuf (pin, chêne, hêtre...)	1- Poncer ou raboter pour revenir au bois brut 2- Dépoussiérer	1 couche d'Uliparquet diluée à 5-10% avec du diluant synthétique	Uliparquet 2 à 3 couches
Sur bois vernis	1- Décaper avec Fluidecap SC ou par ponçage 2- Poncer jusqu'au grain fin 100 / 120 3- Dépoussiérer		

* ULIPARQUET ne convient pas à un usage extérieur sur les bois exotiques, les bois reconstitués, les bois traités classe 4 et les surfaces horizontales.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr