



MIG FSG2

Désignation normalisée

AWS A5.18 : ER70S-6
ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1

ISO 14341-A : G 42 3 C1 3Si1

Propriétés et Applications

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO₂ ou 100% CO₂) des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P310). Bonnes propriétés mécaniques.

Principales applications : Construction automobile, ferroviaire, navale. Construction et maintenance d'équipements de travaux publics. Mines, Carrières, matériel agricole...

Nuances soudables:

Aciers de construction à usage général:

EN	Tôle navale	ASTM
S185 – S355	Qualité A et B	A285 grade C
P235 – P355		A442 grade 55, 60
L210 – L360		A414 grade C, D, E, F
		A515 grade 55, 60, 65

Analyse Chimique type (%)

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	Ti+Zr	V	P	S
Min	0.06	0.80	1.40									
Max	0.14	1.00	1.60	0.15	0.15	0.15	0.35	0.02	0.15	0.03	0.025	0.025
Type	0.07	0.85	1.45	0.05	0.04	0.01	0.10	0.01	0.01	0.01	0.015	0.010

Caractéristiques Mécaniques du métal déposé*

	R _e (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	KV (J)
Min	420	500	22	-40°C
Max		640		>47
Type	430	530	28	-40°C

* Gaz de protection : M21 (Ar + CO₂)

Paramètres et Conditions d'emploi

	Ø (mm)	Paramètres de Soudage		Gaz de protection
		Intensité (A)	Tension (V)	
GMAW = +	0.8	60 - 200	16 - 28	ISO 14175: M21 (Ar/CO ₂) C1 (100% CO ₂) 12-15 l/min
	1.0	80 - 260	17 - 32	
	1.2	100 - 360	18 - 34	

FT Fr MA18-250605

Responsabilité: Ce document a pour objet d'aider l'utilisateur dans le choix du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit choisi est adapté aux applications auxquelles il le destine. La société Selectarc Group se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les descriptions, illustrations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Selectarc Group. **Fumées:** Consultez les informations sur la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.