ELECTRODE FONTE FERRO-NI (1kg)



SELECTARC

Électrode à enrobage graphitobasique déposant un alliage ferronickel pour l'assemblage et la réparation des fontes à graphite sphéroïdal ou hautement sollicitées
dépôt homogène très résistant à la fissuration, particulièrement recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou sur assemblages bridés en fonte
bon accrochage et étalement du métal d'apport, bonne résistance à la fissuration à chaud
défauts de fonderie, réparations de blocs moteurs, bâtis de machines outils, boîtes de vitesses, réducteurs, corps de pompes, pièces moulées, corps de vannes ...
nuances d'aciers soudables : fontes grises, malléables, nodulaires.
polarité : CC : + à l'électrode/CA : U0 > 40V.

Caractéristiques

longueur (mm)	350
poids de l'étui (kg)	1

Référence	Ø (mm)	quantité par étui	Prix HT
157920	3,2	31	-
157919	2,5	50	-