



SIKA

Conforme à la norme européenne EN 14889:2.

Application : renforcement structurel des bétons et des mortiers
 amélioration de la ductilité
 augmentation de la ténacité liée à la redistribution des contraintes
 amélioration de l'absorption d'énergie nécessaire à la rupture
 meilleur contrôle de la fissuration
 accroissement de la résistance
 durée de conservation : 3 ans
 densité : 0,91
 longueur = 30 mm , diamètre équivalent = 0,48 mm.

Caractéristiques

coloris	gris
conditionnement	carton de 10 doses de 300 gr

Référence	Prix HT
10016061 FIBRES 30MM SIKACEM DOSE DE 0,3L	-