

RUST OLEUM FRANCE SA



'c0 base de résine alkyde modifiée à l'huile de soya
contient des pigments inhibiteurs de corrosion et est exempt de plomb et de chromate
s'applique au pistolet ou à la brosse sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé
d'abord conçu pour être appliqué au pistolet, et peut également être appliqué à la brosse ou au rouleau
peut être recouvert par des Primaires et Apprêts alkydes
aspect : mat
extrait sec : 44,2 % en volume
temps de séchage (20°C/50 % HR) :
- manipulable : 1/2 h
- recouvrable : après 2 h
consommation théorique : 12,8m²/L pour 35 µm de film sec
nettoyage : utiliser le Diluant 160 RUST-OLEUM ou des hydrocarbures aromatiques existe également en gris.

Caractéristiques

conditionnement (kg)	5
----------------------	---

Référence	coloris	Prix HT
173449	brun rouge	-
173451	gris	-